

ALBA ACRILICA

LAVABILE ACRILICA EXTRA PER ESTERNI ED INTERNI

GENERALITA': "ALBA ACRILICA" é una idropittura opaca extralavabile professionale formulata con altissime percentuali di copolimero acrilico in emulsione acquosa e biossido di titanio, che in sinergia con altre materie prime di qualità, danno luogo ad un prodotto con le seguenti proprietà:

- Eccezionale potere coprente;
- Eccellente resistenza al lavaggio (superiore ai 20.000 cicli - ASTM D-2486/96);
- Altissima resa;
- Notevole distensione;
- Facilità d'applicazione;
- Notevole resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici.

Adatta all'impiego su intonaci cementizi, malte bastarde o similari, intonaci a gesso e scagliola, prefabbricati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su muri nuovi: stuccare, carteggiare, spolverare ed applicare una mano di imprimitura con "ACRILFIX FORTE" diluito con 5 parti d'acqua.

Su muri vecchi: asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di distacco, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine applicare una mano di imprimitura con "ACRILFIX FORTE" diluito con 5 parti d'acqua.

Per esterni e per supporti poco consistenti: usare "FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale come imprimitura.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto ed esente da residui friabili, oleosi o costituiti da efflorescenze saline.

APPLICAZIONE: pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo. Lasciar trascorrere 4 - 5 ore tra la prima e la seconda mano. La temperatura d'applicazione deve essere compresa tra + 5°C. e + 30°C. In esterni, non applicare su superfici assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale.

DILUIZIONE: 30% con acqua in peso (40% in volume) se si usano pennello e rullo e per la prima mano; 20% con acqua in peso (30% in volume) se applicato a spruzzo e per la seconda mano.

VISCOSITA' DI FORNITURA: Cps: 17000 ± 2500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.).


RESIDUO SECCO: 60% ± 1.

PESO SPECIFICO:
Kg./lt.: 1,50 ± 0,05 (per il bianco) a 23 ± 2°C.
Kg./lt.: 1,45 ± 0,05 (per le tinte madri) a 23 ± 2°C.

RESA TEORICA: Mq./lt.: 16 - 18 per mano.



Colorificio ARCO S.p.a.
Via Adige, 1 (Zona Industriale) - 66020 S. Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085.44.62.232 (r.a.) - Fax 085.44.61.803



ESSICCAZIONE:

Al tatto in circa 30 minuti; in profondità circa 24 ore.

LAVAGGIO ATTREZZI:

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

12 x 0,750 lt. - latte da 2,5 lt. - 5 lt. - latte 14 lt. di metallo.

TINTE:

Bianco - 8 tinte madri - 504 colori mazzetta "ARCOJET Idropitture".

STOCCAGGIO:

Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.