



SCHEDA TECNICA N° 133

SPRING - *Tempera*

IDROPITTURA MURALE OPACA TRASPIRANTE PER INTERNI

GENERALITA': "SPRING" é un prodotto a base di copolimeri vinilversatici, carbonato di calcio, ed additivi vari di qualità, adatto alla pitturazione di plafoni, garages, magazzini, capannoni e di qualsiasi altro ambiente ove non é richiesta una pitturazione specifica, ma con costi contenuti. "SPRING", oltre ad essere facilmente applicabile, é dotato a secco di una buona copertura e resistenza all'abrasione, di ottimo ancoraggio al supporto e di perfetta traspirabilità tanto da evitare la formazione di condensa, di buon potere riempitivo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su superfici mai trattate: stuccare, carteggiare, spolverare ed applicare una mano di imprimitura con "ACRILFIX FORTE" diluito con 6 parti d'acqua.

Su superfici già dipinte: asportare qualsiasi traccia di parti non aderenti, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine consolidare con "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con 2 parti d'acqua.

In presenza di muffe è necessario pretrattare con la soluzione risanante "AF5". In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto ed esente da residui friabili, oleosi o costituiti da efflorescenze saline.

APPLICAZIONE: pennello di pura setola - rullo di lana - spruzzo. Lasciar trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l'altra e dalla mano di imprimitura. La temperatura di applicazione deve essere compresa tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici gelide, fortemente umide o comunque in condizioni di elevata umidità ambientale.

DILUIZIONE: 30% con acqua in peso (50% in volume) la prima mano;
20 - 25% con acqua in peso (35 - 40% in volume) la seconda mano.

VISCOSITA' DI FORNITURA: Cps: 23000 ± 3500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23°C.).

RESIDUO SECCO: 70% ± 1.

PESO SPECIFICO: Kg./lt.: 1,67 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

RESA TEORICA: Mq./lt.: 10 - 12 per ogni mano.

ESSICCAZIONE: Al tatto in circa 2 ore; in profondità in circa 24 ore.

LAVAGGIO ATTREZZI: Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: Latte da 2,5 lt. - da 5 lt. - da 14 lt.

TINTA: Bianco.

STOCCAGGIO: Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

Seconda Edizione. Data di compilazione: 07.11.2001. La presente annulla e sostituisce la precedente. Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.