



SUMMER

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI

GENERALITA': "SUMMER" é una idropittura adatta a decorare qualsiasi ambiente interno abitativo e non. A base di copolimeri vinilici, biossido di titanio, carbonato di calcio ed additivi vari di qualità "SUMMER" é dotato di:

- Ottimo potere coprente e riempitivo;
- Buon punto di bianco e traspirabilità;
- Ottimo ancoraggio al supporto;
- Buona resistenza all'abrasione a secco;
- Facilità di applicazione su superfici murali come gesso, cartongesso, intonaci cementizi, premiscelati, prefabbricati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su fondi nuovi tirati a fino, rasati o comunque su superfici lisce: spazzolare, spolverare ed imprimere con una mano di "ACRILFIX FORTE" diluito con 6 parti d'acqua.

Se la parete é già verniciata con una pittura a tempera, rimuovere la stessa agendo con un raschietto, dopo aver bagnato la superficie con acqua. Quindi spazzolare, spolverare e consolidare con una mano di "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con 2 parti d'acqua.

Su superfici già dipinte e in via di degrado: rimuovere eventuali strati sfoglianti, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine consolidare come sopra.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE: pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo. Lasciar trascorrere almeno 12 ore tra una mano e l'altra. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici gelide, umide o comunque in condizioni di elevata umidità ambientale.

DILUIZIONE: 30% con acqua in peso (50% in volume) la prima mano; 25% con acqua in peso (40% in volume) la seconda mano; 20% con acqua in peso (30% in volume) se applicato a spruzzo.

VISCOSITA' DI FORNITURA: Cps: 15000 ± 2500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.).

RESIDUO SECCO: 67% ± 1.


PESO SPECIFICO: Kg./lt.: 1,65 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

RESA TEORICA: Mq./lt.: 12 per ogni mano.

ESSICCAZIONE: Al tatto in circa 1 ora; in profondità circa 24 ore.



Colorificio ARCO S.p.a.
Via Adige, 1 (Zona Industriale) - 66020 S. Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085.44.62.232 (r.a.) - Fax 085.44.61.803



- LAVAGGIO ATTREZZI:** Con acqua immediatamente dopo l'uso.
- CONFEZIONI DI VENDITA:** Latte da 2,5 lt. - da 5 lt. – di metallo da 14 lt.
- TINTE:** Bianco.
- STOCCAGGIO:** Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

Seconda Edizione. Data di compilazione: 12.02.2002. La presente annulla e sostituisce la precedente. Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.