



# TRAMONTO

## LAVABILE IDROREPELLENTE TRASPIRANTE PER INTERNI

**GENERALITA':** "TRAMONTO" è una idropittura opaca lavabile per interni adatta a tinggiare qualsiasi supporto, anche se non perfettamente asciutto perché di nuovo facimento. Infatti la caratteristica principale è quella di far traspirare il supporto permettendo che questo finisca di asciugare, senza provocare lo sfogliamento della pittura. Formulato con copolimero acrilico, pigmenti puri, cariche idrorepellenti post-trattate, additivi vari di qualità, "TRAMONTO" è dotato di massima traspirabilità, buona resistenza al lavaggio (circa 1000 cicli ASTM D-2486/96), buon potere coprente, stabilità agli alcali, facilità di applicazione. Ideale quindi per trattare supporti a base calce, gesso, scagliola, intonaci civili, prefabbricati cementizi. Disponibile anche nella versione per esterni.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

*Su muri nuovi:* stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con una mano di "ACRILFIX FORTE" diluito con 6 parti d'acqua o con "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito al massimo con 2 parti d'acqua.

*Su muri umidi, perché di nuovo facimento:* non va applicato nessun fissativo; applicare direttamente "TRAMONTO".

*Su muri già tinteggiati:* accertarsi che la precedente pittura non sia tempera o similare. In questo caso inumidire la superficie con acqua, raschiare bene ed infine procedere come per muro nuovo. Se al contrario, la pittura già esistente è similare, spolverare, se necessario sgrassare, ed infine procedere come per muro nuovo. Comunque in presenza di supporti deboli o sfarinanti, è necessario consolidare con "IMPREGNANTE ACRILICO".

In ogni caso il supporto deve essere esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

**APPLICAZIONE:** pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo. Lasciar trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l'altra ed almeno 24 ore dall'applicazione della eventuale imprimitura. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.

**DILUIZIONE:** 30% in peso (45% in volume) con acqua la prima mano; 20% in peso (30% in volume) con acqua la seconda mano.

**VISCOSITA' DI FORNITURA:** Cps: 15000 ± 2500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.).

**RESIDUO SECCO:** 65% ± 1.

**PESO SPECIFICO:** Kg./lt.: 1,60 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

**RESA TEORICA:** Mq./lt.: 12 - 14 per ogni mano.

**ESSICCAZIONE:** Al tatto in circa 30 minuti se il supporto è asciutto; circa 24 ore in profondità.

Seconda Edizione. Data di compilazione: 23.09.2002. La presente annulla e sostituisce le precedenti. 1  
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.



**LAVAGGIO ATTREZZI:**

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

**CONFEZIONI DI VENDITA:**

12 x 0.750 lt - latte da 2.5 lt - 5 lt - di metallo da 14 lt.

**TINTE:**

Bianco e colori pastello da mazzetta "ARCOJET Idropitture".

**STOCCAGGIO:**

Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.