



WINNER

IDROPITTURA MURALE SEMILAVABILE PER INTERNI SUPERCOPRENTE-TRASPIRANTE

GENERALITA': "WINNER" é una idropittura opaca adatta a decorare qualsiasi ambiente e specialmente quelli, come bagni e cucine, in cui é richiesta una grande traspirabilità per evitare il fenomeno della condensa. A base di copolimeri vinilversatici, biossido di titanio, carbonato di calcio, ed additivi vari di qualità "WINNER" é dotato anche di altissimo potere coprente, perfetta traspirabilità, ottimo ancoraggio al supporto, buona resistenza all'abrasione a secco, stabilità agli alcali, buon potere riempitivo, facilità di applicazione. Ideale quindi per rivestire superfici interne in gesso, cartongesso, scagliola, civile, masonite.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su superfici mai trattate: stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con una mano di "ACRILIFIX FORTE" diluito con 6 parti d'acqua.

Su superfici già dipinte: asportare qualsiasi traccia di parti non aderenti, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine consolidare con "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con 2 parti d'acqua.

In ogni caso il supporto deve essere il più possibile liscio, perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE: pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo. Lasciar trascorrere almeno 12 ore tra una mano e l'altra ed almeno 24 ore dalla eventuale mano di imprimitura. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici gelide, fortemente umide o comunque in condizioni di elevata umidità ambientale.

DILUIZIONE: 30 - 35% in peso (50% in volume) con acqua la prima mano; 25 - 30% in peso (40 - 50% in volume) con acqua la seconda mano; 20% in peso (25% in volume) con acqua se applicato a spruzzo.

VISCOSITA' DI FORNITURA: Cps: 24000 ± 3500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.).

RESIDUO SECCO: 69% ± 1.

PESO SPECIFICO: Kg./lt.: 1,65 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

RESA TEORICA: Mq./lt.: 12 - 14 per ogni mano.

ESSICCAZIONE: Al tatto in circa 30 minuti; in profondità circa 24 ore.

LAVAGGIO ATTREZZI: Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Seconda Edizione. Data di compilazione: 25.09.2002. La presente annulla e sostituisce le precedenti. 1
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.



Colorificio ARCO S.p.a.
Via Adige, 1 (Zona Industriale) - 66020 S. Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085.44.62.232 (r.a.) - Fax 085.44.61.803



CONFEZIONI DI VENDITA: Latte da 2,5 lt. - da 5 lt. - da 14 lt.

TINTA: Bianco.

STOCCAGGIO: Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

Seconda Edizione. Data di compilazione: 25.09.2002. La presente annulla e sostituisce le precedenti. 2
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utente finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.